

Rubrik 17.6

Thermoplastik-Schlauch / DIN EN 855 / R7



Pressfassung: PF-R7 - Rubrik 2.10 Seele: Öl beständiges Thermoplastik Elastomer Druckträger: Zwei Polyestergeflechte Decke: Thermoplastik Elastomer mit hoher Ozon- und Abriebbeständigkeit Dauerbetrieb: -40°C bis +100°C Max. Betriebstemperatur: +100°C fü

DN	Größe	I.D. +/-0,5	A.D. +/-0,5	Gewicht	Max. Betriebsdruck		Min. Berstdruck		Min. Biegeradius		Bestellzeichen
mm	in.	mm	mm	g/m	bar	P.S.I.	bar	P.S.I.	mm		
05	3/16"	4,8	10,2	80	210	3040	840	12180	35		Hose R7-DN 05
06	1/4"	6,4	12,0	95	190	2750	760	11020	50		Hose R7-DN 06
08	5/16"	7,9	14,3	135	187	2710	750	10870	55		Hose R7-DN 08
10	3/8"	9,5	16,3	165	175	2530	700	10150	75		Hose R7-DN 10
12	1/2"	12,7	20,3	225	140	2030	560	8120	95		Hose R7-DN 12
16	5/8"	16,0	23,5	230	100	1450	400	5800	203		Hose R7-DN 16
19	3/4"	19,0	27,5	260	85	1230	340	4930	254		Hose R7-DN 19
25	1"	25,0	33,3	360	70	1010	280	4060	305		Hose R7-DN 25