

Rubrik 17.7

Thermoplastik-Schlauch / DIN EN 855 / R8



Pressfassung: PF-R7 - Rubrik 2.10 Seele: Öl beständiges Thermoplastik Elastomer Druckträger: Zwei Polyestergeflechte Decke: Thermoplastik Elastomer mit hoher Ozon- und Abriebbeständigkeit Dauerbetrieb: -40°C bis +100°C Max. Betriebstemperatur: +100°C fü

DN	Größe		I.D. +/-0,5	A.D. +/-0,5	Gewicht	Max. Betriebsdruck		Min. Berstdruck		Min. Biegeradius	Bestellzeichen
mm	dash	in.	mm	mm	g/m	bar	P.S.I.	bar	P.S.I.	mm	
05		3/16"	4,8	10,0	72	350	5075	1400	20300	35	Hose R8-DN 05
06		1/4"	6,4	11,8	86	350	5075	1400	20300	50	Hose R8-DN 06
08		5/16"	8,0	14,3	126	325	4710	1300	18850	60	Hose R8-DN 08
10		3/8"	9,7	16,0	149	280	4060	1120	16240	80	Hose R8-DN 10
12		1/2"	13,0	20,3	225	245	3550	980	14210	95	Hose R8-DN 12